U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

RECHTLICHE DATEN:
Steuernummer und Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
MwSt.: IT02041920030
Exportcode: No015724
Stammkapital: 119.000 Iv

KONTAKTE:
WEBSITE: www.u-power.ai/de-de
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV.
20.10.2026

TECHNISCHES DATENBLATT

0RT20066 - JORAH ESD

S1PS HI HRO FO SR
Natural Comfort 11 Mondopoint®
NanoFiber Zehenschutzkappe, ultraleicht, metallfrei
SCHUHWERK TYP "A"
PRÜFBERICHT GRÖSSE 42
GRÖSSEN 35-48

PRODUKTFOTO



LINIEN

RED STRATOS

TECHNOLOGIEN

BESCHREIBUNG

JORAH ist ein Sicherheitsschuh der Schutzklasse S1PS HI HRO FO SR ESD, der auf Leichtigkeit, Komfort und natürliche Bewegungsfreiheit ausgelegt ist. Das U-KNIT-Obermaterial sorgt für hohe Atmungsaktivität und eine dynamische Passform. Die ultraleichte NanoFiber-Zehenschutzkappe und die durchtrittsichere Zwischensohle bieten zuverlässige Festigkeit, während die griffige Laufsohle mit Supercritical Technology und HRO-Gummi für Stabilität und sicheren Halt auf unterschiedlichen Untergründen sorgt. Ideal für Industrie, Logistik, Montage und technische Arbeitsbereiche, in denen viel Bewegung, Sicherheit und lang anhaltender Tragekomfort gefragt sind.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	NORM EN ISO	WERT
	EN ISO 20345:2022+A1:2024	
SICHERHEITSKAPPE		
Schlagfestigkeit. Freie Höhen nach der Kollision mm	≥14	**16,0**
Druckfestigkeit. Freie Höhen nach der Kompr. mm	≥14	**17,0**
Durchtritthemmende Einlage (Durchtrittschutz)		
Widerstand gegen Durchstich (Durchtrittfestigkeit)	≥1100N	**Konform**
ELEKTRISCHER DURCHGANGSWIDERSTAND DES SCHUHS		
Messergebnis	$<10^9$ohm	**Konform**
DYNAMISCHE WASSERDICHTIGKEIT DES OBERMATERIALS NACH 60'		
Wasseraufnahme nach 60'	≤30%	**k. A.**
Wasser übertragen nach 60 '	≤0,2 gr	**k. A.**
INNENSCHAFT DES VORDERBLATTS		
Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm^2 h)	≥2	**7,9**
Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm^2	≥20	**63,9**
Abriebfestigkeit bei	12800/25600 Zyklen	**Kein Loch**
SOHLE TRAGEN		
Abriebfestigkeit (Volumenverlust) mm^3	≤150	**79**
Biegefestigkeit mm	≤4	**1.0**
Beständigkeit gegen Sohlen-/Zwischensohlenablösung N/mm	≥3	**4.3**
Energieaufnahme im Fersenbereich J	≥20	**33**
RUTSCHFESTIGKEIT		
Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach vorne 7°)	≥0,31	**0.38**
Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach hinten 7°)	≥0,32	**0.43**
SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach vorne 7°)	≥0,19	**0.26**
SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach hinten 7°)	≥0,22	**0.29**