U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

RECHTLICHE DATEN:
Steuernummer und Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
MwSt.: IT02041920030
Exportcode: No015724
Stammkapital: 119.000 Iv

KONTAKTE:
WEBSITE: www.u-power.ai/de-de
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV.
20.10.2026

TECHNISCHES DATENBLATT

0RT10094 - PYKE ESD

S3S CI HI HRO FO SR
Natural Comfort 11 Mondopoint®
NanoFiber Zehenschutzkappe, ultraleicht, metallfrei
SCHUHWERK TYP "B"
PRÜFBERICHT GRÖSSE 42
GRÖSSEN 35-48

PRODUKTFOTO



LINIEN

RED STRATOS

TECHNOLOGIEN

ESD · Seamless Construction · METAL FREE · PU Tek STAR HYPERTEX technology · Nanofiber · SaveFlex air · Natural COMFORT 11 · NICKEL FREE

BESCHREIBUNG

PYKE ist ein Sicherheitsschuh, der hohen Schutz und angenehmen Tragekomfort unter allen Arbeitsbedingungen bietet. Mit der Schutzklasse S3S CI HI HRO FO SR ESD verfügt er über eine leichte NanoFiber-Zehenschutzkappe, die zuverlässigen Schutz vor Stößen bietet, ohne zusätzliches Gewicht zu verursachen. Der Schuh ist mit einem Durchtrittschutz, kälte- und wärmeisolierenden Eigenschaften sowie einer hitzebeständigen, öl- und rutschfesten Laufsohle ausgestattet. Die griffige Sohle sorgt für sicheren Halt auch auf anspruchsvollen Untergründen und der integrierte ESD-Schutz reduziert elektrostatische Entladungen. Ideal für Industrie, Logistik und technische Umgebungen, in denen Sicherheit, Langlebigkeit und ganztägiger Tragekomfort gefragt sind.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	NORM EN ISO	WERT
	EN ISO 20345:2022+A1:2024	
SICHERHEITSKAPPE		
Schlagfestigkeit. Freie Höhen nach der Kollision mm	≥14	**16,0**
Druckfestigkeit. Freie Höhen nach der Kompr. mm	≥14	**17,0**
Durchtritthemmende Einlage (Durchtrittschutz)		
Widerstand gegen Durchstich (Durchtrittfestigkeit)	≥1100N	**Konform**
ELEKTRISCHER DURCHGANGSWIDERSTAND DES SCHUHS		
Messergebnis	$<10^9$ohm	**Konform**
DYNAMISCHE WASSERDICHTIGKEIT DES OBERMATERIALS NACH 60'		
Wasseraufnahme nach 60'	≤30%	**k. A.**
Wasser übertragen nach 60 '	≤0,2 gr	**k. A.**
INNENSCHAFT DES VORDERBLATTS		
Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm^2 h)	≥2	**7,9**
Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm^2	≥20	**63,9**
Abriebfestigkeit bei	12800/25600 Zyklen	**Kein Loch**
SOHLE TRAGEN		
Abriebfestigkeit (Volumenverlust) mm^3	≤150	**79**
Biegefestigkeit mm	≤4	**1.0**
Beständigkeit gegen Sohlen-/Zwischensohlenablösung N/mm	≥3	**4.3**
Energieaufnahme im Fersenbereich J	≥20	**33**
RUTSCHFESTIGKEIT		
Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach vorne 7°)	≥0,31	**0.38**
Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach hinten 7°)	≥0,32	**0.43**
SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach vorne 7°)	≥0,19	**0.26**
SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach hinten 7°)	≥0,22	**0.29**