

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	RECHTLICHE DATEN: Steuernummer und Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 MwSt.: IT02041920030 Exportcode: No015724 Stammkapital: 119.000 Iv	KONTAKTE: WEBSITE: www.u-power.ai/de-de EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.7.2026			
TECHNISCHES DATENBLATT		PRODUKTFOTO	LINIEN	TECHNOLOGIEN			
OUT10104 - STRIDE ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe SCHUHWERK TYP "B" PRÜFBERICHT GRÖSSE 42 GEWICHT 1621g GRÖSSEN 35-49				       			
BESCHREIBUNG		TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN			NORM EN ISO	WERT	
Die Sicherheitsschuhe Stride aus der Linie Red Fit bieten einen idealen Mix aus Schutz, Komfort und Strapazierfähigkeit, perfekt für alle, die täglich an einem dynamischen und herausfordernden Arbeitsplatz tätig sind. Das Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up-Leder mit Spitze aus zusätzlich verstärktem PU garantiert maximale Haltbarkeit und bietet Schutz vor Abnutzung und Stößen. Die Spitze FiberToe und die Antiperforationssohle Save & Flex® PLUS garantieren vollkommene Sicherheit gegenüber Stößen und Perforationen, dennoch ist der Schuh extrem angenehm zu tragen und leicht. Die Sohle PU/PU abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch bietet selbst auf schwierigen Oberflächen Stabilität. Die drei austauschbaren Innensohlen U-Power original, die im Lieferumfang enthalten sind, ermöglichen eine perfekte Personalisierung des Sitzes und sorgen für Komfort. Diese Arbeitsschuhe U-Power sind besonders für alle geeignet, die in den Bereichen Logistik, Wartung und Produktion sowie in allen anderen Bereichen, die kontinuierliche Bewegung und langes Stehen erfordern. Denn sie garantierten Komfort, Sicherheit und maximale Leistung bei jeder Tätigkeit.					EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		SICHERHEITSKAPPE					
		Schlagfestigkeit. Freie Höhen nach der Kollision mm			≥14		15,5
		Druckfestigkeit. Freie Höhen nach der Kompr. mm			≥14		20,5
		Durchtrittthemmende Einlage (Durchtrittschutz)					
		Widerstand gegen Durchstich (Durchtrittfestigkeit)			≥1100N		Konform
		ELEKTRISCHER DURCHGANGSWIDERSTAND DES SCHUHS					
		Messergebnis			<10°ohm		Konform
		DYNAMISCHE WASSERDICHTIGKEIT DES OBERMATERIALS NACH 60'					
		Wasseraufnahme nach 60'			≤30%		4,4
		Wasser übertragen nach 60 '			≤0,2 gr		4,4
		Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm^2 h)			≥0,8		1,4
		Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm^2			≥15		15,3
		INNENSCHAFT DES VORDERBLATTS					
		Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm^2 h)			≥2		77,5
		Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm^2			≥20		620,2
		Abriebfestigkeit bei			12800/25600 Zyklen		Kein Loch
		SOHLE TRAGEN					
		Abriebfestigkeit (Volumenverlust) mm^3			≤150		0,96
		Beständigkeit gegen Sohlen-/Zwischensohlenablösung N/mm			≥3		3,4
		Energieaufnahme im Fersenbereich J			≥20		47
		RUTSCHFESTIGKEIT					
		Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach vorne 7°)			≥0,31		0,42
		Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach hinten 7°)			≥0,32		0,41
		SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach vorne 7°)			≥0,19		0,30
		SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach hinten 7°)			≥0,22		0,34