

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATOS LEGALES: Código Fiscal y Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportación: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/es-es EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/7/2026
FICHA TÉCNICA	FOTO DEL PRODUCTO	LÍNEAS	TECNOLOGÍAS	
ORT10124 - ARRYN ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint Puntera NanoFiber, ultraligera, Libre de metales. CALZADO TIPO "B" INFORME DE PRUEBA TALLA 42 TALLAS 35-48			        	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		NORMA EN ISO	VALOR
El modelo Arryn de la gama Red Stratos, son zapatos de seguridad altos diseñados para quienes trabajan en entornos exigentes y fríos. Con clase de protección S3S HI HRO FO ESD SR, ofrecen una puntera ultraligera de NanoFiber, placa de perforación free y parte superior de PUTEK® star que es duradera, transpirable e hidrófuga. La suela de gran agarre resiste el calor y el aceite, mientras que el forro anatómico y la plantilla proporcionan comodidad y soporte prolongado, con protección ESD integrada para seguridad electrostática.			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
	PUNTERA Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm		≥14 ≥14	16,0 17,0
	INSERTO ANTIPERFORACIÓN Resistencia a la perforación		≥1100N	Conforme
	RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL ZAPATO Resultado de la medición		<10ºohm	Conforme
	IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60' Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm2		≥0,8 ≥15	19,2 154,3
	FORRO DE LA MÁSCARA Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm2 Resistencia a la abrasión en		≥2 ≥20 12800/25600 ciclos	19,2 154,3 Sin orificio
	DESGASTE SUELA Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm3 Fuerza flexible mm Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm Absorción de energía en el talón J		≤150 ≤4 ≥3 ≥20	79 1.0 4.3 33
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°) Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia atrás 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia atrás 7°)		≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	0.38 0.43 0.26 0.29