

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATOS LEGALES: Código Fiscal y Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportación: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/es-es EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/7/2026
FICHA TÉCNICA		FOTO DEL PRODUCTO		LÍNEAS	TECNOLOGÍAS
OUT20154 - BLIT ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALZADO TIPO "A" INFORME DE PRUEBA TALLA 42 PESO 1510g TALLAS 35-49					
DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Los calzados de trabajo Blit de U-Power representan la solución ideal para quienes trabajan en entornos exigentes y necesitan zapatos resistentes y duraderos. El empeine está realizado en piel pull-up hidrorrepelente de alta calidad, con una punta delantera en PU extra reforzada que asegura mayor protección contra golpes y abrasiones. La puntera FiberToe ofrece una excelente protección manteniendo un peso reducido, mientras que la plantilla antiperforación Save & Flex® PLUS previene de forma eficaz el riesgo de perforaciones durante el trabajo diario. La suela PU/PU anti-abrasión, resistente al aceite, antiestática y antideslizante garantiza una adherencia óptima en cualquier superficie , incluso las más difíciles. Las tres plantillas intercambiables U-Power original incluidas en el paquete permite elegir el ajuste más confortable para un uso prolongado durante toda la jornada de trabajo. Estos zapatos de seguridad bajos son perfectos para entornos exigentes como talleres mecánicos, almacenes industriales y plantas de producción, donde la seguridad y la robustez son fundamentales.		EN ISO 20345:2022+A1:2024			
		PUNTERA Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm	≥14 ≥14	15,5 20,5	
		INSERTO ANTIPERFORACIÓN Resistencia a la perforación	≥1100N	Conforme	
		RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL ZAPATO Resultado de la medición	<10°ohm	Conforme	
		IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60' Absorción de agua después de 60' Agua transmitida después de 60' Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm2	≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15	4,4 4,4 1,4 15,3	
		FORRO DE LA MÁSCARA Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm2 Resistencia a la abrasión en	≥2 ≥20 12800/25600 ciclos	77,5 620,2 Sin orificio	
		DESGASTE SUELA Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm3 Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm Absorción de energía en el talón J	≤150 ≥3 ≥20	0,96 3,4 47	
		RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°) Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia atrás 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia atrás 7°)	≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	0,42 0,41 0,30 0,34	