

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATOS LEGALES: Código Fiscal y Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportación: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/es-es EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/7/2026
FICHA TÉCNICA		FOTO DEL PRODUCTO	LÍNEAS	TECNOLOGÍAS	
OUT20134 - JAX ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALZADO TIPO "A" INFORME DE PRUEBA TALLA 42 PESO 1549g TALLAS 35-49					
DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		NORMA EN ISO	VALOR
Los zapatos de seguridad Jax U-Power están diseñados para combinar seguridad, estilo y confort elevado. El suave empeine en piel Nabuk natural asegura resistencia y protección , aportando un aspecto moderno para cualquier entorno laboral. El innovador sistema de cierre BOA® Fit System permite un ajuste rápido, preciso y estable , garantizando el máximo confort incluso durante movimientos intensos. La puntera FiberToe protege el pie de golpes e impactos, manteniendo la ligereza y la practicidad, mientras que la plantilla antiperforación Save & Flex® PLUS previene el riesgo de perforaciones accidentales. La suela PU/PU Infinergy® devuelve energía al caminar, reduciendo el cansancio y mejorando el rendimiento diario. Con tres plantillas intercambiables incluidas en el paquete , estos zapatos permiten personalizar aún más el ajuste para un confort único y a medida. Disponibles en las tallas de 35 a 49, los zapatos Jax ofrecen una solución versátil, segura y preparada para enfrentar los retos diarios del trabajo.		PUNTERA Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm INSERTO ANTIPERFORACIÓN Resistencia a la perforación RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL ZAPATO Resultado de la medición IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60' Absorción de agua después de 60' Agua transmitida después de 60' Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm2 FORRO DE LA MÁSCARA Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm2 Resistencia a la abrasión en DESGASTE SUELA Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm3 Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm Absorción de energía en el talón J RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°) Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia atrás 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia atrás 7°)		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10ºohm ≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15 ≥2 ≥20 12800/25600 ciclos ≤150 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	15,5 20,5 Conforme Conforme 4,5 4,5 5,2 47,2 77,5 620,2 Sin orificio 0,96 3,4 47 0,42 0,41 0,30 0,34