

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATOS LEGALES: Código Fiscal y Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportación: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/es-es EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 16/7/2026		
FICHA TÉCNICA		FOTO DEL PRODUCTO	LÍNEAS	TECNOLOGÍAS		
ORT20066 - JORAH ESD S1PS HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint Puntera NanoFiber, ultraligera, libre de metales. CALZADO TIPO "A" INFORME DE PRUEBA TALLA 42 TALLAS 35-48						
DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			NORMA EN ISO	VALOR
JORAH ESD es un Calzado de seguridad con clase de protección S1PS HI HRO FO SR, diseñado para ofrecer un ajuste natural y ceñido. La estructura elástica y la suela con tecnología Super Critical garantizan estabilidad y confort dinámico durante el trabajo.		EN ISO 20345:2022+A1:2024				
		PUNTERA				
		Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm		≥14	16,0	
		Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm		≥14	17,0	
		INSERTO ANTIPERFORACIÓN				
		Resistencia a la perforación		≥1100N	Conforme	
		RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL ZAPATO				
		Resultado de la medición		<10ºohm	Conforme	
		IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'				
		Absorción de agua después de 60'		≤30%	N/A	
		Agua transmitida después de 60'		≤0,2 gr	N/A	
		FORRO DE LA MÁSCARA				
		Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h)		≥2	7,9	
		Coeficiente de permeabilidad mg/cm2		≥20	63,9	
		Resistencia a la abrasión en		12800/25600 ciclos	Sin orificio	
		DESGASTE SUELA				
		Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm3		≤150	79	
		Fuerza flexible mm		≤4	1.0	
		Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm		≥3	4.3	
		Absorción de energía en el talón J		≥20	33	
		RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO				
		Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)		≥0,31	0.38	
		Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia atrás 7°)		≥0,32	0.43	
		SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)		≥0,19	0.26	
		SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia atrás 7°)		≥0,22	0.29	