U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
TVA: IT02041920030
Code d'Exportation: No015724
Capital Social: 119.000 Iv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV.
20/10/2026

FICHE TECHNIQUE

0UT10154 - CLOVIS ESD

S7S CI SC LG FO SR
Natural Confort 11-12-13 Mondopoint
FiberToe
CHAUSSURE TYPE "B"
RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42
POIDS 1844g
TAILLES 35-49

PHOTO DU PRODUIT



LIGNES

REDFIT

TECHNOLOGIES

DESCRIPTION

Les **chaussures de sécurité Clovis** de U-Power offrent une **sécurité maximale** et un grand confort **dans des environnements extrêmes** et des conditions météorologiques difficiles. L'**empeigne en cuir pull-up déperlant**, associée à la **membrane GORE-TEX® Performance**, **garantit** une **imperméabilité** et une **respirabilité** parfaites, gardant les pieds au sec en permanence. La sécurité est assurée par l'**embout FiberToe** ultra-léger et durable FiberToe, ainsi que par la semelle anti-perforation Save & Flex® PLUS qui protège efficacement contre les perforations accidentelles. La **semelle PU/PU résistante à l'abrasion**, **à l'huile**, **antistatique** et **antidérapante** assure la stabilité même sur les terrains difficiles et glissants. **Trois semelles interchangeables U-Power original** sont incluses dans l'emballage afin d'adapter la chaussure à vos besoins personnels et d'augmenter le confort quotidien. Idéales pour la construction, l'agriculture et les environnements extérieurs, ces chaussures offrent une résistance supérieure même en présence d'eau, de boue et de conditions environnementales extrêmes, garantissant une durabilité et une fiabilité à long terme.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	NORME EN ISO	VALEUR
	EN ISO 20345:2022+A1:2024	
EMBOUT		
Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥14	**15,5**
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥14	**20,5**
INSERT ANTI-PERFORATION		
Résistance à la perforation	≥1100N	**Conforme**
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE		
Résultat de la mesure	$<10^9$ohm	**Conforme**
IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
Absorption d'eau après 60'	≤30%	**4,4**
Eau transmise après 60'	≤0,2 gr	**0,0**
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥0,8	**1,4**
Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥15	**15,3**
DOUBLURE DU MASQUE		
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥2	**77,5**
Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥20	**620,2**
Résistance à l'abrasion	12800/25600 cycles	**Aucun trou**
USURE DE LA SEMELLE		
Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3	≤150	**0,96**
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥3	**3,4**
Absorption d'énergie au talon J	≥20	**47**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥0,31	**0,42**
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)	≥0,32	**0,41**
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥0,19	**0,30**
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)	≥0,22	**0,34**