

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHE TECHNIQUE		PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES
OUT20134 - JAX ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CHAUSSURE TYPE "A" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 POIDS 1549g TAILLES 35-49				
DESCRIPTION		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Les chaussures de sécurité Jax de U-Power sont conçues pour combiner sécurité, style et grand confort. L’empeigne en cuir Nubuck souple et naturel assure durabilité et protection, et offre un look moderne pour tout environnement de travail. L'innovant système de fermeture BOA® Fit System permet un ajustement rapide, précis et stable, garantissant un confort maximal même lors de mouvements intenses. L'embout FiberToe protège le pied des chocs et des impacts tout en conservant légèreté et praticité, tandis que la semelle anti-perforation Save & Flex® PLUS prévient les risques de perforation accidentelle. La semelle PU/PU Infinergy® restitue l'énergie pendant la marche, réduisant la fatigue et améliorant les performances quotidiennes. Avec trois semelles interchangeables incluses dans l'emballage, ces chaussures permettent de personnaliser davantage l'ajustement pour un confort unique et sur mesure. Disponibles dans les pointures 35 à 49, les chaussures Jax offrent une solution polyvalente, sûre et toujours prête à relever les défis quotidiens du travail.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		EMBOUT		
		Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥14	15,5
		Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥14	20,5
		INSERT ANTI-PERFORATION		
		Résistance à la perforation	≥1100N	Conforme
		RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE		
		Résultat de la mesure	<10°ohm	Conforme
		IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
		Absorption d'eau après 60'	≤30%	4,5
		Eau transmise après 60'	≤0,2 gr	4,5
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥0,8	5,2
		Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥15	47,2
		DOUBLURE DU MASQUE		
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥2	77,5
		Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥20	620,2
		Résistance à l'abrasion	12800/25600 cycles	Aucun trou
USURE DE LA SEMELLE				
Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3	≤150	0,96		
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥3	3,4		
Absorption d'énergie au talon J	≥20	47		
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT				
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥0,31	0,42		
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)	≥0,32	0,41		
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥0,19	0,30		
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)	≥0,22	0,34		