

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026			
FICHE TECHNIQUE		PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES			
ORT20086 - LORAS ESD S1PS HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Embout NanoFiber, ultraléger, free metal. CHAUSSURE TYPE "A" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 TAILLES 35-48							
DESCRIPTION		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			NORME EN ISO	VALEUR	
LORAS de la gamme Red Stratos sont des chaussures de sécurité basses et légères, idéales pour ceux qui recherchent protection et confort même par temps chaud. Certifiées S1PS HI HRO FO SR, elles intègrent un embout ultra-léger en NanoFiber, une protection antiperforation sans métal et une tige en U-KNIT stretch, respirante et ergonomique. Leur semelle à adhérence élevée, résistante à la chaleur et aux hydrocarbures, garantit une stabilité optimale même sur des surfaces exigeantes, tandis que la doublure respirante et la semelle intérieure anatomique U-Power Original assurent un confort durable. Elles sont idéales pour l'industrie, la logistique et les environnements techniques.		EN ISO 20345:2022+A1:2024					
		EMBOUT					
		Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm		≥14		16,0	
		Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm		≥14		17,0	
		INSERT ANTI-PERFORATION					
		Résistance à la perforation		≥1100N		Conforme	
		RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE					
		Résultat de la mesure		<10°ohm		Conforme	
		IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'					
		Absorption d'eau après 60'		≤30%		N/A	
		Eau transmise après 60'		≤0,2 gr		N/A	
		DOUBLURE DU MASQUE					
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)		≥2		7,9	
		Coefficient de perméabilité mg/cm2		≥20		63,9	
		Résistance à l'abrasion		12800/25600 cycles		Aucun trou	
		USURE DE LA SEMELLE					
		Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3		≤150		79	
		Résistance à la flexion mm		≤4		1.0	
		Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm		≥3		4.3	
		Absorption d'énergie au talon J		≥20		33	
		RÉSISTANCE AU GLISSEMENT					
		Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)		≥0,31		0.38	
		Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)		≥0,32		0.43	
		SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)		≥0,19		0.26	
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)		≥0,22		0.29			