

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026		
FICHE TECHNIQUE		PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES		
ORT20174 - VELARYON ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Embout NanoFiber, ultraléger, free metal. CHAUSSURE TYPE "A" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 TAILLES 35-48				 		
DESCRIPTION		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			NORME EN ISO	VALEUR
Les chaussures VELARYON ESD combinent sécurité et confort pour les professionnels qui passent de longues heures debout. Certifiées S3S CI HI HRO FO SR, elles offrent un embout de protection, une semelle antidérapante et résistante aux hydrocarbures, une protection contre l'eau et une isolation thermique, tandis que l'ESD intégré prévient les décharges électrostatiques. Conçues à partir de matériaux légers et respirants, elles garantissent confort prolongé, stabilité optimale et excellent maintien. Elles sont idéales pour l'industrie, la logistique et les environnements techniques.		EN ISO 20345:2022+A1:2024				
		EMBOUT Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm		≥14	16,0	
		Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm		≥14	17,0	
		INSERT ANTI-PERFORATION Résistance à la perforation		≥1100N	Conforme	
		RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE Résultat de la mesure		<10 ⁹ ohm	Conforme	
		DOUBLURE DU MASQUE Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)		≥2	77,5	
		Coefficient de perméabilité mg/cm2		≥20	620,2	
		Résistance à l'abrasion		12800/25600 cycles	Aucun trou	
		USURE DE LA SEMELLE Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3		≤150	79	
		Résistance à la flexion mm		≤4	1.0	
		Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm		≥3	4.3	
		Absorption d'énergie au talon J		≥20	33	
		RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)		≥0,31	0.38	
		Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)		≥0,32	0.43	
		SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)		≥0,19	0.26	
		SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)		≥0,22	0.29	