

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHE TECHNIQUE		PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES
OUT10134 - VIBE ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CHAUSSURE TYPE "B" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 POIDS 1818g TAILLES 35-49				
DESCRIPTION		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Vibe est la chaussure de sécurité U-Power conçue pour offrir un maximum de sécurité, de confort et de praticité. Fabriqué avec une empeigne souple en cuir naturel Nubuck de haute qualité , elle allie un style élégant à une grande résistance à l'usure et à une protection optimale. Dotée de l'innovant système de fermeture BOA® Fit System , la chaussure s'enfile et se règle rapidement, assurant un ajustement toujours précis et confortable . L' embout FiberToe offre légèreté et sécurité contre les impacts et l'écrasement , tandis que la semelle intérieure anti-perforation Save & Flex® PLUS protège le pied des perforations. La semelle spéciale Infinergy® PU/PU redonne de l'énergie à chaque pas , diminuant la sensation de fatigue même pendant les longues heures de travail. Un choix de trois semelles interchangeables U-Power original garantit un ajustement personnalisé et confortable. Disponibles dans les pointures 35 à 49, ces chaussures de travail montantes sont la solution idéale pour ceux qui recherchent un maximum de sécurité, de confort et de praticité au quotidien.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		EMBOUT		
		Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥14	15,5
		Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥14	20,5
		INSERT ANTI-PERFORATION		
		Résistance à la perforation	≥1100N	Conforme
		RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE		
		Résultat de la mesure	<10°ohm	Conforme
		IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
		Absorption d'eau après 60'	≤30%	4,5
		Eau transmise après 60'	≤0,2 gr	4,5
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥0,8	5,2
		Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥15	47,2
		DOUBLURE DU MASQUE		
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥2	77,5
		Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥20	620,2
		Résistance à l'abrasion	12800/25600 cycles	Aucun trou
		USURE DE LA SEMELLE		
		Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3	≤150	0,96
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥3	3,4		
Absorption d'énergie au talon J	≥20	47		
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT				
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥0,31	0,42		
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)	≥0,32	0,41		
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥0,19	0,30		
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)	≥0,22	0,34		