

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
SCHEDA TECNICA	FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE	
OUT20114 - ASH ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALZATURA TIPO "A" RDP su TG 42 PESO 1521g TAGLIE 35-49				
DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE		NORMA EN ISO	VALORE
Le scarpe antinfortunistiche Ash di U-Power sono progettate per garantire sicurezza, comfort e versatilità durante l'intera giornata lavorativa. La tomaia realizzata in pregiata pelle pull-up idrorepellente offre resistenza e morbidezza eccezionali, garantendo massima durata nel tempo . Queste calzature da lavoro dispongono del puntale FiberToe , leggero ma altamente protettivo , e di una soletta antiperforazione Save & Flex® PLUS che assicura flessibilità e sicurezza durante ogni movimento. La tallonetta in TPU sostiene e stabilizza il piede , migliorando la postura e riducendo la fatica. La suola PU/PU Infinergy® restituisce energia ad ogni passo , riducendo sensibilmente l'affaticamento. Inoltre, con le tre differenti solette U-Power original incluse, puoi personalizzare la calzata scegliendo quella più adatta al tuo piede. Disponibili in un ampio range di misure dalla 35 alla 49, queste scarpe antinfortunistiche basse uniscono stile e sicurezza per professionisti esigenti.			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
	PUNTALE Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm		≥14 ≥14	15,5 20,5
	INSERTO ANTIPERFORAZIONE Resistenza alla perforazione		≥1100N	Conforme
	RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA Risultato della misurazione		<10 ⁹ ohm	Conforme
	IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60' Assorbimento Acqua dopo 60' Acqua trasmessa dopo 60' Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h) Coefficiente di permeabilità mg/cm^2		≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15	3,7 3,7 0,9 16,9
	FODERA DELLA MASCHERINA Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h) Coefficiente di permeabilità mg/cm^2 Resistenza all'abrasione		≥2 ≥20 12800/25600 cicli	77,5 620,2 Nessun foro
	SUOLA USURA Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3 Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm Assorbimento di energia del tacco J		≤150 ≥3 ≥20	0,96 3,4 47
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)		≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	0,42 0,41 0,30 0,34