

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
SCHEDA TECNICA	FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE	
OUT10104 - STRIDE ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALZATURA TIPO "B" RDP su TG 42 PESO 1621g TAGLIE 35-49			       	
DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE		NORMA EN ISO	VALORE
Le scarpe antinfortunistiche Stride della linea Red Fit offrono un mix ideale di protezione, comfort e resistenza, perfetto per chi affronta quotidianamente lavori dinamici e impegnativi. La tomaia in pelle pull-up idrorepellente con puntalino in PU extra rinforzato assicura la massima durata e protezione da usura e urti. Il puntale FiberToe e la soletta antiperforazione Save & Flex® PLUS garantiscono sicurezza completa da impatti e perforazioni, mantenendo la scarpa estremamente confortevole e leggera. La suola PU/PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica offre stabilità anche su superfici difficili. Le tre solette intercambiabili U-Power original incluse in confezione permettono una perfetta personalizzazione della calzata e del comfort. Queste scarpe da lavoro U-Power sono particolarmente indicate per chi lavora nella logistica, manutenzione e produzione, o in tutti quei settori che richiedono spostamenti continui e lunghe permanenze in piedi, assicurando sempre comfort, sicurezza e massima performance in ogni attività svolta.			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
PUNTALE				
Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm			≥14	15,5
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm			≥14	20,5
INSERTO ANTIPERFORAZIONE				
Resistenza alla perforazione			≥1100N	Conforme
RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA				
Risultato della misurazione			<10 ⁹ ohm	Conforme
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'				
Assorbimento Acqua dopo 60'			≤30%	4,4
Acqua trasmessa dopo 60'			≤0,2 gr	4,4
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)			≥0,8	1,4
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2			≥15	15,3
FODERA DELLA MASCHERINA				
Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)			≥2	77,5
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2			≥20	620,2
Resistenza all'abrasione			12800/25600 cicli	Nessun foro
SUOLA USURA				
Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3			≤150	0,96
Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm			≥3	3,4
Assorbimento di energia del tacco J			≥20	47
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO				
Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)			≥0,31	0,42
Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°)			≥0,32	0,41
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)			≥0,19	0,30
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)			≥0,22	0,34