

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026
TECHNISCH BLAD	PRODUCTFOTO	COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN	
OUT20154 - BLIT ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe SCHOEISEL TYPE "A" TESTRAPPORT MAAT 42 GEWICHT 1510g MATEN 35-49				
BESCHRIJVING	TECHNISCHE SPECIFICATIES		NORM EN ISO	WAARDE
De werkschoenen Blit van U-Power zijn de ideale oplossing voor wie in drukke omgevingen werkt en behoefte heeft aan sterke schoenen met een lange levensduur. Het bovenwerk is gemaakt van hoogwaardig, waterafstotend Pull-up leder, met een frontale neus van extra versterkte PU, die nog meer bescherming biedt tegen stoten en slijtage. De FiberToe-neus biedt een uitstekende bescherming bij een laag gewicht, terwijl de perforatiebestendige Save & Flex®-binnenzool het risico op perforaties tijdens de dagelijkse werkzaamheden voorkomt. De slijtvaste, oliewerende, antistatische n antislip PU/PU-zool garandeert optimale grip op alle oppervlakken, ook op de moeilijkste oppervlakken. Dankzij de in de verpakking bijgeleverde drie verwisselbare U-Power original-binnenzolen kan de comfortabelste pasvorm gekozen worden, voor een langdurig gebruik, de hele werkdag lang. Deze lage veiligheidsschoenen zijn perfect voor extreme omgevingen zoals garages, industriële magazijnen en productievevestigingen, waar veiligheid en robuustheid absolute voorwaarden zijn.	NEUS Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm ANTI-PERFORATIE ZOOL Punctuurweerstand ESD BESCHERMING Meetresultaat DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60' Wateropname na 60' Doorgelaten water na 60' Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 MASKER VOERING Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 Slijtvastheid ENIGE SLIJTAGE Slijtvastheid (volumeverlies) mm3 Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm Energieabsorptie van de hiel J SLIPWEERSTAND Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°) Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10°ohm ≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15 ≥2 ≥20 12800/25600 cycli ≤150 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	15,5 20,5 Conform Conform 4,4 4,4 1,4 15,3 77,5 620,2 Geen gaatje 0,96 3,4 47 0,42 0,41 0,30 0,34