

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026			
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO	COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN			
OUT10154 - CLOVIS ESD S7S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe SCHOEISEL TYPE "B" TESTRAPPORT MAAT 42 GEWICHT 1844g MATEN 35-49				        			
BESCHRIJVING		TECHNISCHE SPECIFICATIES			NORM EN ISO	WAARDE	
De veiligheidsschoenen Clovis van U-Power bieden maximale veiligheid en comfort in extreme omgevingen en voor slechte weersomstandigheden. Het bovenwerk van waterafstotend Pull-up leder, gecombineerd met de GORE-TEX® Performance-membraan, garandeert een perfecte waterdichtheid en ademend vermogen en garandeert altijd droge voeten. De veiligheid wordt gegarandeerd door de ultralichte en sterke FiberToe-neus, samen met de perforatiebestendige Save & Flex® PLUS-binnenzool die efficiënt beschermt tegen perforatie door scherpe voorwerpen. De slijtvaste, oliebestendige, antistatische en antislip PU/PU-zool zorgt voor stabiliteit, ook op moeilijke en glibberige ondergronden. In de verpakking worden drie verwisselbare U-Power original-binnenzolen bijgeleverd om de schoen aan de persoonlijke behoeften aan te passen en het dagelijks comfort te verhogen. Deze schoenen, ideaal voor de bouw, landbouw en outdoor omgevingen, bieden een superieure weerstand ook in aanwezigheid van water, modder en extreme weersomstandigheden en garanderen een lange levensduur en langdurige betrouwbaarheid.		NEUS Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm ANTI-PERFORATIE ZOOL Punctuurweerstand ESD BESCHERMING Meetresultaat DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60' Wateropname na 60' Doorgelaten water na 60' Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 MASKER VOERING Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 Slijtvastheid ENIGE SLIJTAGE Slijtvastheid (volumeverlies) mm3 Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm Energieabsorptie van de hiel J SLIPWEERSTAND Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°) Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)			EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10°ohm ≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15 ≥2 ≥20 12800/25600 cycli ≤150 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22		15,5 20,5 Conform Conform 4,4 4,4 1,4 15,3 77,5 620,2 Geen gaatje 0,96 3,4 47 0,42 0,41 0,30 0,34