

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO	COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN
OUT20134 - JAX ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe SCHOEISEL TYPE "A" TESTRAPPORT MAAT 42 GEWICHT 1549g MATEN 35-49				
BESCHRIJVING	TECHNISCHE SPECIFICATIES		NORM EN ISO	WAARDE
De U-Power veiligheidsschoenen Jax zijn ontworpen om veiligheid te combineren met stijl en hoog comfort. Het zachte bovenwerk van natuurlijk nubuck-leder garandeert sterkte en bescherming , naast een moderne look geschikt voor elke werkomgeving. Dankzij het innovatieve sluitingssysteem BOA® Fit System is een snelle, nauwkeurige en stabiele aanpassing van de pasvorm mogelijk en wordt zo, ook tijdens intensieve bewegingen, maximaal comfort gegarandeerd. De FiberToe-neus beschermt de voet tegen stoten en schokken, terwijl lichtheid en gebruiksgemak gegarandeerd blijven; de perforatiebestendige Save & Flex® PLUS-binnenzool voorkomt het risico op perforaties. De PU/PU Infinergy®-zool zorgt voor een energieruggave tijdens het lopen, waardoor de vermoeidheid afneemt en de dagelijkse prestaties verbeteren. De verpakking omvat drie verwisselbare binnenzolen door middel waarvan deze schoenen de pasvorm verder kunnen aanpassen, voor een uniek en op maat gemaakt comfort. De schoenen Jax zijn verkrijgbaar in de maten 35 t/m 49 en bieden een veelzijdige en veilige oplossing, altijd klaar om dagelijkse door het werk gestelde uitdagingen tegemoet te treden.			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
	NEUS			
	Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm		≥14	15,5
	Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm		≥14	20,5
	ANTI-PERFORATIE ZOOL			
	Punctuurweerstand		≥1100N	Conform
	ESD BESCHERMING			
	Meetresultaat		<10°ohm	Conform
	DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60'			
	Wateropname na 60'		≤30%	4,5
	Doorgelaten water na 60'		≤0,2 gr	4,5
	Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)		≥0,8	5,2
	Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2		≥15	47,2
	MASKER VOERING			
	Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)		≥2	77,5
	Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2		≥20	620,2
	Slijtvastheid		12800/25600 cycli	Geen gaatje
	ENIGE SLIJTAGE			
	Slijtvastheid (volumeverlies) mm3		≤150	0,96
	Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm		≥3	3,4
	Energieabsorptie van de hiel J		≥20	47
	SLIPWEERSTAND			
	Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°)		≥0,31	0,42
	Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°)		≥0,32	0,41
	SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°)		≥0,19	0,30
	SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)		≥0,22	0,34