U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

JURIDISCHE GEGEVENS:
Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
BTW: IT02041920030
Exportcode: No015724
Aandelenkapitaal: 119.000 Iv

CONTACTEN:
WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 20-10-2026

TECHNISCH BLAD

0UT20134 - JAX ESD

S3S CI LG FO SR
Natural Confort 11-12-13 Mondopoint
FiberToe
SCHOEISEL TYPE "A"
TESTRAPPORT MAAT 42
GEWICHT 1549g
MATEN 35-49

PRODUCTFOTO



COLLECTIE

REDFIT

TECHNOLOGIEËN

BESCHRIJVING

De U-Power **veiligheidsschoenen Jax** zijn ontworpen om veiligheid te combineren met stijl en hoog comfort. Het zachte **bovenwerk van natuurlijk nubuck-leder garandeert sterkte** en **bescherming**, naast een **moderne look** geschikt voor elke werkomgeving. Dankzij het innovatieve **sluitingssysteem BOA® Fit System** is een **snelle**, **nauwkeurige** en **stabiele aanpassing van de pasvorm mogelijk** en wordt zo, ook tijdens intensieve bewegingen, maximaal comfort gegarandeerd. De FiberToe-neus beschermt de voet tegen stoten en schokken, terwijl lichtheid en gebruiksgemak gegarandeerd blijven; de **perforatiebestendige Save & Flex® PLUS-binnenzool** voorkomt het risico op perforaties. De **PU/PU Infinergy®-zool** zorgt voor een energieteruggave tijdens het lopen, waardoor de vermoeidheid afneemt en de dagelijkse prestaties verbeteren. De **verpakking omvat drie verwisselbare binnenzolen** door middel waarvan deze schoenen de pasvorm verder kunnen aanpassen, voor een uniek en op maat gemaakt comfort. De schoenen Jax zijn verkrijgbaar in de maten 35 t/m 49 en bieden een veelzijdige en veilige oplossing, altijd klaar om dagelijkse door het werk gestelde uitdagingen tegemoet te treden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES	NORM EN ISO	WAARDE
	EN ISO 20345:2022+A1:2024	
NEUS		
Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm	≥14	**15,5**
Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm	≥14	**20,5**
ANTI-PERFORATIE ZOOL		
Punctuurweerstand	≥1100N	**Conform**
ESD BESCHERMING		
Meetresultaat	$<10^9$ohm	**Conform**
DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60'		
Wateropname na 60'	≤30%	**4,5**
Doorgelaten water na 60'	≤0,2 gr	**0,00**
Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)	≥0,8	**5,2**
Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2	≥15	**47,2**
MASKER VOERING		
Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)	≥2	**77,5**
Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2	≥20	**620,2**
Slijtvastheid	12800/25600 cycli	**Geen gaatje**
ENIGE SLIJTAGE		
Slijtvastheid (volumeverlies) mm3	≤150	**0,96**
Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm	≥3	**3,4**
Energieabsorptie van de hiel J	≥20	**47**
SLIPWEERSTAND		
Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°)	≥0,31	**0,42**
Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°)	≥0,32	**0,41**
SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°)	≥0,19	**0,30**
SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)	≥0,22	**0,34**