

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026			
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO		COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN		
OUT10114 - PEAK ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe SCHOEISEL TYPE "B" TESTRAPPORT MAAT 42 GEWICHT 1723g MATEN 35-49							
BESCHRIJVING		TECHNISCHE SPECIFICATIES			NORM EN ISO	WAARDE	
De veiligheidsschoenen Peak van U-Power zijn ontworpen om op het werk comfort, veiligheid en sterkte te garanderen. Het bovenwerk is gemaakt van hoogwaardig, waterafstotend, zacht en duurzaam Pull-up leder met een robuuste hielversteving in TPU waardoor stabiliteit en bescherming worden gegarandeerd, ook onder extreme omstandigheden. De FiberToe-neus garandeert maximale bescherming en tegelijkertijd lichtheid, terwijl de perforatiebestendige Save & Flex® PLUS-binnenzool de voet beschermt tegen alle risico's op perforatie, terwijl voor de gehele werkdag flexibiliteit en comfort gegarandeerd blijven. De zool in PU/PU Infinergy® biedt een uitstekende damping, absorptie van schokken en een unieke energieteruggave waardoor vermoeidheidsverschijnselen afnemen en de lichaamshouding wordt verbeterd. De drie verwisselbare U-Power original binnenzolen maken deze hoogpresterende veiligheidsschoen compleet; de schoen is verkrijgbaar in de maten 35 t/m 49.		NEUS Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm ANTI-PERFORATIE ZOOL Punctuurweerstand ESD BESCHERMING Meetresultaat DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60' Wateropname na 60' Doorgelaten water na 60' Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 MASKER VOERING Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 Slijtvastheid ENIGE SLIJTAGE Slijtvastheid (volumeverlies) mm3 Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm Energieabsorptie van de hiel J SLIPWEERSTAND Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°) Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)			EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10°ohm ≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15 ≥2 ≥20 12800/25600 cycli ≤150 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22		15,5 20,5 Conform Conform 3,7 3,7 0,9 16,9 77,5 620,2 Geen gaatje 0,96 3,4 47 0,42 0,41 0,30 0,34