

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO	COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN
OUT10104 - STRIDE ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe SCHOEISEL TYPE "B" TESTRAPPORT MAAT 42 GEWICHT 1621g MATEN 35-49				      
BESCHRIJVING	TECHNISCHE SPECIFICATIES		NORM EN ISO	WAARDE
De veiligheidsschoenen Stride van het assortiment Red Fit bieden een ideale mix van bescherming, comfort en weerstand, perfect voor wie dagelijks met dynamische en zware werkzaamheden te maken heeft. Het bovenwerk van waterafstotend Pull-up leder met de extra-versterkte PU-neus garanderen een maximale levensduur en bescherming tegen slijtage en stoten. De FiberToe-neus en de perforatiebestendige Save & Flex® PLUS-binnenzool garanderen volledige bescherming tegen stoten en perforaties, waarbij de schoen uiterst comfortabel en lichtgewicht blijft. De slijtvaste, oliewerende, antislip en antistatische PU/PU-zool bied stabiliteit, ook op moeilijke ondergronden. Dankzij de in de verpakking bijgeleverde drie verwisselbare U-Power original-binnenzolen kunnen pasvorm en comfort perfect worden aangepast. Deze U-Power werkschoenen zijn bijzonder geschikt voor wie werkt in de sectoren logistiek, onderhoud en productie, of in andere sectoren die voortdurende verplaatsingen of staande werkzaamheden voorzien, door altijd comfort, veiligheid en maximale prestaties te bieden, voor alle verrichte werkzaamheden.			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
	NEUS			
	Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm		≥14	15,5
	Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm		≥14	20,5
	ANTI-PERFORATIE ZOOL			
	Punctuurweerstand		≥1100N	Conform
	ESD BESCHERMING			
	Meetresultaat		<10°ohm	Conform
	DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60'			
	Wateropname na 60'		≤30%	4,4
	Doorgelaten water na 60'		≤0,2 gr	4,4
	Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)		≥0,8	1,4
	Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2		≥15	15,3
	MASKER VOERING			
	Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)		≥2	77,5
	Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2		≥20	620,2
	Slijtvastheid		12800/25600 cycli	Geen gaatje
	ENIGE SLIJTAGE			
	Slijtvastheid (volumeverlies) mm3		≤150	0,96
	Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm		≥3	3,4
	Energieabsorptie van de hiel J		≥20	47
	SLIPWEERSTAND			
	Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°)		≥0,31	0,42
	Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°)		≥0,32	0,41
	SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°)		≥0,19	0,30
	SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)		≥0,22	0,34