

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO		COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN
ORT10154 - TYRON ESD S3S CI HI HRO FO SR Natuurlijk comfort 11 Mondopoint® NanoFiber veiligheidsneus, ultralicht, metaalvrij. SCHOEISEL TYPE "B" TESTRAPPORT MAAT 42 MATEN 35-48					       
BESCHRIJVING		TECHNISCHE SPECIFICATIES			
De Tyron ESD is een robuuste en veelzijdige veiligheidsschoen, ontworpen om maximale bescherming en comfort te bieden, zelfs bij intensief gebruik. Met beschermingsklasse S3S CI HI HRO FO SR biedt hij bescherming tegen stoten, perforaties, kou, hitte en uitglijden op moeilijke oppervlakken, met ESD-systeem om elektrostatische ontlading te verminderen. Gemaakt van zacht zwart getrommeld nubuckleer, zorgen ze voor sterkte en duurzaamheid, terwijl ademende voering en technische materialen bijdragen aan langdurig comfort. Ideaal voor industrie, logistiek, assemblage en de auto-industrie.		EN ISO 20345:2022+A1:2024			
		NEUS Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm	≥14 ≥14	16,0 17,0	
		ANTI-PERFORATIE ZOOL Punctuurweerstand	≥1100N	Conform	
		ESD BESCHERMING Meetresultaat	<10°ohm	Conform	
		DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60' Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2	≥0,8 ≥15	19,2 154,3	
		MASKER VOERING Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 Slijtvastheid	≥2 ≥20 12800/25600 cycli	19,2 154,3 Geen gaatje	
		ENIGE SLIJTAGE Slijtvastheid (volumeverlies) mm3 Buigsterkte mm Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm Energieabsorptie van de hiel J	≤150 ≤4 ≥3 ≥20	79 1.0 4.3 33	
		SLIPWEERSTAND Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°) Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)	≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	0.38 0.43 0.26 0.29	