U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DANE PRAWNE:
Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
VAT: IT02041920030
Kod eksportowy: No015724
Kapitał zakładowy: 119.000 Iv

KONTAKTY:
WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV.
20.10.2026

KARTA TECHNICZNA

0UT20154 - BLIT ESD

S3S CI SC LG FO SR
Natural Confort 11-12-13 Mondopoint
FiberToe
OBUWIE TYP "A"
RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42
WAGA 1510g
ROZMIARY 35-49

ZDJĘCIE PRODUKTU



LINIE

REDFIT

TECHNOLOGIE

BOA, ESD, SaveFlex plus, Fibertoe, NICKEL FREE, Natural CONFORT 11

OPIS

Buty ochronne U.lite U-Power **Blit** to idealne rozwiązanie dla osób, które pracują w intensywnym środowisku i potrzebują wytrzymałego i trwałego obuwia. Cholewka wykonana jest **z wysokiej jakości wodoodpornej skóry pull-up** , **z dodatkowo wzmocnionym podnoskiem PU** dla dodatkowej ochrony przed uderzeniami i ścieraniem. **Podnosek FiberToe** zapewnia **doskonałą ochronę** przy zachowaniu niskiej wagi, a antyprzebiciowa wkładka Save & Flex® zalety skutecznie zapobiega ryzyku przebicia podczas codziennej pracy. **Odporna na ścieranie** , **olejoodporna** , **antystatyczna** i **antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna PU/PU** gwarantuje **optymalną przyczepność na każdej** , nawet najtrudniejszej **powierzchni** . **Trzy wymienne oryginalne wkładki U-Power** w zestawie pozwalają użytkownikowi wybrać najwygodniejsze dopasowanie do dłuższego użytkowania przez cały dzień pracy. Te **półbuty bezpieczne o niskim** profilu doskonale sprawdzają się **w ciężkich warunkach** , takich jak warsztaty maszynowe, magazyny przemysłowe i zakłady produkcyjne, gdzie bezpieczeństwo i wytrzymałość są niezbędne.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE	NORMA EN ISO	WARTOŚĆ
	EN ISO 20345:2022+A1:2024	
PODNOSEK OCHRONNY		
Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm	≥14	**15,5**
Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm	≥14	**20,5**
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA		
Odporność na przebicie	≥1100N	**Zgodny**
OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA		
Wynik pomiaru	$<10^9$ohm	**Zgodny**
DYNAMICZNA WODOODPORNOŚĆ CHOLEWKI PO 60'		
Absorpcja wody po 60'	≤30%	**4,4**
Przenikanie po 60'	≤0,2 gr	**0,0**
Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)	≥0,8	**1,4**
Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2	≥15	**15,3**
PODSZEWKA CHOLEWKI		
Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)	≥2	**77,5**
Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2	≥20	**620,2**
Odporność na ścieranie	12800/25600 cykli	**Brak otworu**
ZUŻYCIE PODESZWY		
Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3	≤150	**0,96**
Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm	≥3	**3,4**
Absorpcja energii w pięcie J	≥20	**47**
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG		
Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°)	≥0,31	**0,42**
Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°)	≥0,32	**0,41**
SR–odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°)	≥0,19	**0,30**
SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)	≥0,22	**0,34**