

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DANE PRAWNE: Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 VAT: IT02041920030 Kod eksportowy: No015724 Kapitał zakładowy: 119.000 lv	KONTAKTY: WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.07.2026
KARTA TECHNICZNA		ZDJĘCIE PRODUKTU	LINIE	TECHNOLOGIE
ORT20046 - JAIME ESD S1PS HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® NanoFiber Toe Cap, ultralekki, free metal. OBUWIE TYP "A" RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42 WAGA 915g ROZMIARY 35-48				
OPIS	SPECYFIKACJE TECHNICZNE			
JAIME ESD to obuwie ochronne S1PS HI HRO FO SR o wysokiej klasie ochrony, które łączy w sobie certyfikowaną ochronę i zaawansowany komfort. Cholewka U-KNIT z zamszowymi wstawkami zapewnia trwałość i elastyczność, a podeszwa zewnętrzna Super Critical Technology zwiększa stabilność i amortyzację.	EN ISO 20345:2022+A1:2024			
	PODNOSEK OCHRONNY			
	Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm	≥14		16,0
	Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm	≥14		17,0
	WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA			
	Odporność na przebicie	≥1100N		Zgodny
	OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA			
	Wynik pomiaru	<10 ⁹ ohm		Zgodny
	DYNAMICZNA WODOODPORNOŚĆ CHOLEWKI PO 60'			
	Absorpcja wody po 60'	≤30%		Nie dotyczy
	Przenikanie po 60'	≤0,2 gr		Nie dotyczy
	Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)	≥0,8		4,4
	Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2	≥15		36,2
	PODSZEWKA CHOLEWKI			
	Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)	≥2		24,9
	Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2	≥20		200,0
	Odporność na ścieranie	12800/25600 cykli		Brak otworu
	ZUŻYCIE PODESZWY			
	Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3	≤150		79
	Wytrzymałość na zginanie mm	≤4		1.0
	Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm	≥3		4.3
	Absorpcja energii w pięcie J	≥20		33
	ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG			
	Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°)	≥0,31		0.38
	Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°)	≥0,32		0.43
	SR–odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°)	≥0,19		0.26
SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)	≥0,22		0.29	