

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DANE PRAWNE: Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 VAT: IT02041920030 Kod eksportowy: No015724 Kapitał zakładowy: 119.000 lv	KONTAKTY: WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.07.2026		
KARTA TECHNICZNA		ZDJĘCIE PRODUKTU	LINIE	TECHNOLOGIE		
ORT20066 - JORAH ESD S1PS HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® NanoFiber Toe Cap, ultralekki, free metal. OBUWIE TYP "A" RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42 ROZMIARY 35-48						
OPIS	SPECYFIKACJE TECHNICZNE				NORMA EN ISO	WARTOŚĆ
JORAH ESD to obuwie ochronne o klasie ochrony S1PS HI HRO FO SR, zaprojektowane tak, aby zapewnić naturalne, dopasowane dopasowanie. Elastyczna konstrukcja i podeszwa zewnętrzna Super Critical Technology gwarantują stabilność i dynamiczny komfort podczas pracy.	EN ISO 20345:2022+A1:2024					
	PODNOSEK OCHRONNY					
	Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm		≥14		16,0	
	Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm		≥14		17,0	
	WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA					
	Odporność na przebicie		≥1100N		Zgodny	
	OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA					
	Wynik pomiaru		<10 ⁹ ohm		Zgodny	
	DYNAMICZNA WODOODPORNOŚĆ CHOLEWKI PO 60'					
	Absorpcja wody po 60'		≤30%		Nie dotyczy	
	Przenikanie po 60'		≤0,2 gr		Nie dotyczy	
	PODSZEWKA CHOLEWKI					
	Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)		≥2		7,9	
	Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2		≥20		63,9	
	Odporność na ścieranie		12800/25600 cykli		Brak otworu	
	ZUŻYCIE PODESZWY					
	Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3		≤150		79	
	Wytrzymałość na zginanie mm		≤4		1.0	
	Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm		≥3		4.3	
	Absorpcja energii w pięcie J		≥20		33	
	ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG					
	Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°)		≥0,31		0.38	
	Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°)		≥0,32		0.43	
	SR-odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°)		≥0,19		0.26	
SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)		≥0,22		0.29		