

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DANE PRAWNE: Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 VAT: IT02041920030 Kod eksportowy: No015724 Kapitał zakładowy: 119.000 lv	KONTAKTY: WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.07.2026				
KARTA TECHNICZNA		ZDJĘCIE PRODUKTU	LINIE	TECHNOLOGIE				
OUT10114 - PEAK ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe OBUWIE TYP "B" RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42 WAGA 1723g ROZMIARY 35-49								
OPIS		SPECYFIKACJE TECHNICZNE			NORMA EN ISO	WARTOŚĆ		
Obuwie ochronne Peak firmy U-Power zostało zaprojektowane z myślą o wygodzie , bezpieczeństwie i trwałości w pracy. Cholewka wykonana jest z wysokiej jakości, wodoodpornej , miękkiej i trwałej skóry pull-up z mocnym zapiętkiem z TPU , aby zapewnić stabilność i ochronę nawet w najtrudniejszych warunkach. Osłona palców FiberToe zapewnia maksymalną ochronę bez utraty lekkości, a antyprzebiciowa wkładka Save & Flex® zalety chroni stopę przed ryzykiem perforacji, zapewniając jednocześnie elastyczność i wygodę przez cały dzień pracy. Podeszwa Infinergy® PU/PU zapewnia doskonałą amortyzację, pochłanianie wstrząsów i wyjątkowy zwrot energii , zmniejszając zmęczenie i poprawiając postawę. Trzy wymienne oryginalne wkładki U-Power uzupełniają to wysokiej klasy buty bezpieczne, dostępne w rozmiarach od 35 do 49.		PODNOSEK OCHRONNY Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA Odporność na przebicie OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA Wynik pomiaru DYNAMICZNA WODOODPORNOŚĆ CHOLEWKI PO 60' Absorpcja wody po 60' Przenikanie po 60' Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h) Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2 PODSZEWKA CHOLEWKI Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h) Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2 Odporność na ścieranie ZUŻYCIE PODESZWY Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3 Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm Absorpcja energii w pięcie J ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°) Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°) SR–odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°) SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)			EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10⁹ohm ≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15 ≥2 ≥20 12800/25600 cykli ≤150 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22		15,5 20,5 Zgodny Zgodny 3,7 3,7 0,9 16,9 77,5 620,2 Brak otworu 0,96 3,4 47 0,42 0,41 0,30 0,34	