

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DANE PRAWNE: Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 VAT: IT02041920030 Kod eksportowy: No015724 Kapitał zakładowy: 119.000 lv	KONTAKTY: WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.07.2026			
KARTA TECHNICZNA		ZDJĘCIE PRODUKTU	LINIE	TECHNOLOGIE			
OUT20104 - ROOT ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe OBUWIE TYP "A" RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42 WAGA 1493g ROZMIARY 35-49				       			
OPIS		SPECYFIKACJE TECHNICZNE			NORMA EN ISO	WARTOŚĆ	
Buty bezpieczne Root z linii red levei firmy U.lite U-Power zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach osób pracujących w trudnych i wymagających warunkach . Wodoodporna cholewka ze skóry typu pull-up zapewnia miękkość i trwałość, gwarantując suchość stóp nawet w mokrych lub deszczowych warunkach. Wzmocniona osłona palców z PU zwiększa trwałość obuwia, zapewniając dodatkową ochronę obszaru palców przed przypadkowymi uderzeniami. Bezpieczeństwo w pracy zapewnia osłona palców FiberToe i wkładka antyprzebiciowa Save & Flex® PLUS, które chronią przed uderzeniami i przebiciami, zachowując jednocześnie lekkie i wygodne dopasowanie. Antyprzebiciowa, antyolejowa, antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa PU/PU zapewnia maksymalną przyczepność i stabilność. Trzy różne wymienne oryginalne wkładki U-Power są dołączone do zestawu, aby jeszcze bardziej dostosować dopasowanie i codzienny komfort. Dostępne w rozmiarach od 35 do 49, te niskoprofilowe buty są idealnym wyborem dla dynamicznych pracowników, którzy wymagają wydajności, bezpieczeństwa i komfortu w każdej sytuacji.		PODNOSEK OCHRONNY Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA Odporność na przebicie OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA Wynik pomiaru DYNAMICZNA WODOODPORNOSĆ CHOLEWKI PO 60' Absorpcja wody po 60' Przenikanie po 60' Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h) Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2 PODSZEWKA CHOLEWKI Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h) Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2 Odporność na ścieranie ZUŻYCIE PODESZWY Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3 Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm Absorpcja energii w pięcie J ODPORNOSĆ NA POŚLIZG Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°) Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°) SR–odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°) SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)			EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10°ohm ≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15 ≥2 ≥20 12800/25600 cykli ≤150 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22		15,5 20,5 Zgodny Zgodny 4,4 4,4 1,4 15,3 77,5 620,2 Brak otworu 0,96 3,4 47 0,42 0,41 0,30 0,34