

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DANE PRAWNE: Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 VAT: IT02041920030 Kod eksportowy: No015724 Kapitał zakładowy: 119.000 lv	KONTAKTY: WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.07.2026		
KARTA TECHNICZNA		ZDJĘCIE PRODUKTU	LINIE	TECHNOLOGIE		
OUT10134 - VIBE ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe OBUWIE TYP "B" RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42 WAGA 1818g ROZMIARY 35-49						
OPIS		SPECYFIKACJE TECHNICZNE			NORMA EN ISO	WARTOŚĆ
Vibe to buty bezpieczne U-Power zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie, wygodzie i praktyczności. Wykonane z miękkiej cholewki z najwyższej jakości naturalnej skóry nubukowej , łączą elegancki styl z wysoką odpornością na zużycie i optymalną ochroną. Obuwie wyposażono w innowacyjny system BOA® Fit System , który umożliwia szybkie zakładanie i regulację, zapewniając precyzyjne i wygodne dopasowanie przez cały czas. Podnosek FiberToe zapewnia lekkość i bezpieczeństwo przed uderzeniami i zgnieceniem , a antyprzebiciowa wkładka Save & Flex® zalety chroni stopę przed przebicciem. Specjalna podeszwa zewnętrzna PU/PU Infinergy® przywraca energię z każdym krokiem , zmniejszając uczucie zmęczenia nawet podczas długich godzin pracy. Wybór trzech wymiennych oryginalnych wkładek U-Power zapewnia indywidualne i wygodne dopasowanie. Dostępne w rozmiarach od 35 do 49, te buty robocze z wysokim kołnierzem są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy oczekują maksymalnego bezpieczeństwa, komfortu i codziennej praktyczności.		PODNOSEK OCHRONNY			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
		Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm			≥14	15,5
		Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm			≥14	20,5
		WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA				
		Odporność na przebicie			≥1100N	Zgodny
		OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA				
		Wynik pomiaru			<10 ⁹ ohm	Zgodny
		DYNAMICZNA WODOODPORNOSĆ CHOLEWKI PO 60'				
		Absorpcja wody po 60'			≤30%	4,5
		Przenikanie po 60'			≤0,2 gr	4,5
		Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)			≥0,8	5,2
		Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2			≥15	47,2
		PODSZEWKA CHOLEWKI				
		Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)			≥2	77,5
		Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2			≥20	620,2
		Odporność na ścieranie			12800/25600 cykli	Brak otworu
		ZUŻYCIE PODESZWY				
		Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3			≤150	0,96
		Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm			≥3	3,4
		Absorpcja energii w pięcie J			≥20	47
		ODPORNOSĆ NA POŚLIZG				
		Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°)			≥0,31	0,42
		Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°)			≥0,32	0,41
		SR–odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°)			≥0,19	0,30
		SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)			≥0,22	0,34