

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DADOS LEGAIS: Código Fiscal e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportação: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/pt-pt EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHA TÉCNICA		FOTO DO PRODUTO	LINHAS		TECNOLOGIAS
ORT20056 - EURON ESD S1PS HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Biqueira em nanofibra, ultraleve, free metal. CALÇADO TIPO "A" RELATÓRIO DE TESTE TAMANHO 42 PESO 923g TAMANHOS 35 - 48					       
DESCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		NORMA EN ISO	VALOR
EURON ESD é um sapato de segurança da classe de proteção S1PS HI HRO FO SR, concebido para máxima leveza e liberdade de movimentos. A parte superior U-KNIT tratada a laser promove a respirabilidade, enquanto a sola HRO garante aderência e retorno de energia constante.				EN ISO 20345:2022+A1:2024	
		DICA Resistência ao impacto. Altura livre após o impacto (mm)		≥14	16,0
		Resistência à compressão. Altura livre após compressão (mm)		≥14	17,0
		INSERÇÃO ANTIPERFURAÇÃO Resistência à perfuração		≥1100N	Conforme
		RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO SAPATO Resultado da medição		<10ºohm	Conforme
		IMPERMEABILIZAÇÃO DINÂMICA DA PARTE SUPERIOR APÓS 60' Absorção de água após 60'		≤30%	N/A
		Água transmitida após 60'		≤0,2 gr	N/A
		Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)		≥0,8	19,2
		Coeficiente de permeabilidade mg/cm²		≥15	154,3
		FORRO DA MÁSCARA Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)		≥2	7,9
		Coeficiente de permeabilidade mg/cm²		≥20	63,9
		Resistência à abrasão		12800/25600 ciclos	Sem furo
		DESGASTE DA SOLA Resistência à abrasão (perda de volume) mm^3		≤150	79
		Resistência à flexão mm		≤4	1.0
		Resistência ao descascamento da sola/entressola N/mm		≥3	4.3
		Absorção de energia no calcanhar J		≥20	33
		RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar frontal de 7°)		≥0,31	0.38
		Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar para trás de 7°)		≥0,32	0.43
		SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar frontal de 7°)		≥0,19	0.26
		SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar para trás de 7°)		≥0,22	0.29