

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DADOS LEGAIS: Código Fiscal e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportação: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/pt-pt EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHA TÉCNICA		FOTO DO PRODUTO	LINHAS		TECNOLOGIAS
OUT10144 - KYROS ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALÇADO TIPO "B" RELATÓRIO DE TESTE TAMANHO 42 PESO 1786g TAMANHOS 35-49					
DESCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		NORMA EN ISO	VALOR
O kyros é um calçado de segurança criado pela U-Power para quem procura o mate do conforto e da segurança. Fabricado em pele macia e repelente de água , proporciona uma excelente proteção contra a água e a humidade , mantendo o pé seco e confortável. A inovadora biqueira FiberToe garante leveza e robustez, enquanto a palmilha anti-furos Save & Flex® Plus oferece segurança e mobilidade flexível em todas as situações de trabalho. Graças às três palmilhas originais U-Power intercambiáveis , o sapato kyros permite-lhe escolher o ajuste mais adequado para melhorar ainda mais o conforto e o bem-estar no dia a dia. Disponível nos tamanhos 35 a 49, é a escolha ideal para o seu dia de trabalho.		DICA Resistência ao impacto. Altura livre após o impacto (mm) Resistência à compressão. Altura livre após compressão (mm) INSERÇÃO ANTIPERFURAÇÃO Resistência à perfuração RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO SAPATO Resultado da medição IMPERMEABILIZAÇÃO DINÂMICA DA PARTE SUPERIOR APÓS 60' Absorção de água após 60' Água transmitida após 60' Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h) Coeficiente de permeabilidade mg/cm² FORRO DA MÁSCARA Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h) Coeficiente de permeabilidade mg/cm² Resistência à abrasão DESGASTE DA SOLA Resistência à abrasão (perda de volume) mm^3 Resistência ao descascamento da sola/entressola N/mm Absorção de energia no calcanhar J RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar frontal de 7°) Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar para trás de 7°) SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar frontal de 7°) SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar para trás de 7°)		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10ºohm ≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15 ≥2 ≥20 12800/25600 ciclos ≤150 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	15,5 20,5 Conforme Conforme 3,7 3,7 0,9 16,9 77,5 620,2 Sem furo 0,96 3,4 47 0,42 0,41 0,30 0,34