

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DADOS LEGAIS: Código Fiscal e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportação: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/pt-pt EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHA TÉCNICA		FOTO DO PRODUTO	LINHAS		TECNOLOGIAS
ORT10174 - NYMERIA ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Biqueira em nanofibra, ultraleve, free metal. CALÇADO TIPO "B" RELATÓRIO DE TESTE TAMANHO 42 TAMANHOS 35-48					
DESCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		NORMA EN ISO	VALOR
Fabricado em couro nubuck preto macio e tombado, oferece um equilíbrio entre robustez e conforto para longas horas de trabalho. Com classe de proteção S3S CI HI HRO FO SR, oferece proteção abrangente contra impactos, perfurações, frio, calor e escorregões, enquanto a construção ESD reduz o risco de descarga eletrostática. Estas leis&lei são ideais para indústrias, logística e setores técnicos que exigem segurança, durabilidade e conforto prolongado no trabalho.		DICA Resistência ao impacto. Altura livre após o impacto (mm) Resistência à compressão. Altura livre após compressão (mm) INSERÇÃO ANTIPERFURAÇÃO Resistência à perfuração RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO SAPATO Resultado da medição FORRO DA MÁSCARA Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h) Coeficiente de permeabilidade mg/cm² Resistência à abrasão DESGASTE DA SOLA Resistência à abrasão (perda de volume) mm^3 Resistência à flexão mm Resistência ao descascamento da sola/entressola N/mm Absorção de energia no calcanhar J RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar frontal de 7°) Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar para trás de 7°) SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar frontal de 7°) SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar para trás de 7°)		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10ºohm ≥2 ≥20 12800/25600 ciclos ≤150 ≤4 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	16,0 17,0 Conforme Conforme 77,5 620,2 Sem furo 79 1.0 4.3 33 0.38 0.43 0.26 0.29